3055100

Schweißdraht ESAB 12.50 unverkupfert 1,2 mm (18kg)

Unverkupferter Draht der Güte G3Si1 f. MAG-Schweißen mit den Schutzgasgruppen M2, M3, C1. Geeignet für das Verbindungsschweißen von allg. Baustählen, Rohrstählen, Schiffbaustählen u. Feinkornbaustählen mit Streckgrenzen bis 420 MPa, Anwendungen m. hohen Schweißströmen