


<p>3300824</p> 	<p>Wig Schweißzusatz 12.61 (1.5125) 2,4mm</p> <p>Universelle einsetzbarer WIG-Schweißstab für Wurzel- und Verbindungsschweißungen an un- und niedriglegierten Stählen, allgemeinen Baustählen, Feinkornbaustählen und Druckbehälterstählen.</p>
<p>3300616</p> 	<p>Wig Schweißzusatz -St52 (1.5424) 1,6mm</p> <p>Schweißstab mit 0,5% Mo für den Einsatz an warmfesten Stählen und Feinkornbaustählen. Insbesondere für Wurzelschweißungen und Schweißungen an dünnwandigen Bauteilen.</p>
<p>3300620</p> 	<p>Wig Schweißzusatz -St52 (1.5424) 2,0mm</p> <p>Schweißstab mit 0,5% Mo für den Einsatz an warmfesten Stählen und Feinkornbaustählen. Insbesondere für Wurzelschweißungen und Schweißungen an dünnwandigen Bauteilen.</p>
<p>3300624</p> 	<p>Wig Schweißzusatz -St52 (1.5424) 2,4mm</p> <p>Schweißstab mit 0,5% Mo für den Einsatz an warmfesten Stählen und Feinkornbaustählen. Insbesondere für Wurzelschweißungen und Schweißungen an dünnwandigen Bauteilen.</p>
<p>3300630</p> 	<p>Wig Schweißzusatz -St52 (1.5424) 3,2mm</p> <p>Schweißstab mit 0,5% Mo für den Einsatz an warmfesten Stählen und Feinkornbaustählen. Insbesondere für Wurzelschweißungen und Schweißungen an dünnwandigen Bauteilen.</p>