

1451250 	Hartauftragselektrode 62 RC (HB63) 2,5x350mm Synthetische, Rutil umhüllte Hartauftragselektrode mit hoher Ausbringung (160%). Hochleistungselektrode für Panzerungen. Beständig gegen Verschleiß durch mineralischen Abrieb bei gleichzeitiger mäßiger Stoß und Druckbeanspruchung.
1451320 	Hartauftragselektrode 62 RC (HB63) 3,2x350mm Synthetische, Rutil umhüllte Hartauftragselektrode mit hoher Ausbringung (160%). Hochleistungselektrode für Panzerungen. Beständig gegen Verschleiß durch mineralischen Abrieb bei gleichzeitiger mäßiger Stoß und Druckbeanspruchung.
1450410 	Hartauftragselektrode 62 RC (HB63) 4,0x450mm Synthetische, Rutil umhüllte Hartauftragselektrode mit hoher Ausbringung (160%). Hochleistungselektrode für Panzerungen. Beständig gegen Verschleiß durch mineralischen Abrieb bei gleichzeitiger mäßiger Stoß und Druckbeanspruchung.
1456250 	Hartauftragselektrode Carbodur 68T 2,5x350mm Dick umhüllte Hochleistungselektrode mit ca.210 % Ausbringung. Das Schweißgut setzt eine Legierung ledeburitischen Gefüges ab, in welches verschiedenartige Hartphasen eingelagert sind. Sie wird da eingesetzt, wo hoher schmirgelnder Verschleiß auftritt.
1456320 	Hartauftragselektrode Carbodur 68T 3,2x350mm Dick umhüllte Hochleistungselektrode mit ca.210 % Ausbringung. Das Schweißgut setzt eine Legierung ledeburitischen Gefüges ab, in welches verschiedenartige Hartphasen eingelagert sind. Sie wird da eingesetzt, wo hoher schmirgelnder Verschleiß auftritt.

1452320



Nutelektrode DCS 3,2x350mm

Spezialelektrode zum Ausfugen und Nuten. Geeignet für alle Metalle einschließlich rostfreiem Stahl, Gußeisen und Kupferlegierungen.

1452400



Nutelektrode DCS 4,0x450mm

Spezialelektrode zum Ausfugen und Nuten. Geeignet für alle Metalle einschließlich rostfreiem Stahl, Gußeisen und Kupferlegierungen.

OK9218250.



Gusselektrode Standard Fonte Ni 2,5x350 mm

Graphitbasisch umhüllte Elektrode aus reinem Nickel. Empfohlen für Kaltschweißungen und Reparaturschweißungen von Graugussteilen.

OK9218320.



Gusselektrode Standard Fonte Ni 3,2x350 mm

Graphitbasisch umhüllte Elektrode aus reinem Nickel. Empfohlen für Kaltschweißungen und Reparaturschweißungen von Graugussteilen.

OK9260250.



Gusselektrode Bimetall-NiFe Guss-Stahl 2,5x350 mm

Graphitbasisch umhüllte Elektrode mit Bimetall-Kerndraht, der eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt.

OK9260320



Gusselektrode Bimetall-NiFe Guss-Stahl 3,2x350 mm

Graphitbasisch umhüllte Elektrode mit Bimetall-Kerndraht, der eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt.

OK9260400



Gusselektrode Bimetall-NiFe Guss-Stahl 4,0x350 mm

Graphitbasisch umhüllte Elektrode mit Bimetall-Kerndraht, der eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt.

1455356



Aluminiumelektrode Al 105 AlSi5 3.2245 2,5x350 mm

Aluminiumelektrode mit 5%Si zum Schweißen von Aluminium und Aluminium Legierungen (AlSi , AlCuSiMn , AlSiMg , AlZnMg ...)

1455357



Aluminiumelektrode Al 105 AlSi5 3.2245 3,2x350 mm

Aluminiumelektrode mit 5%Si zum Schweißen von Aluminium und Aluminium Legierungen (AlSi , AlCuSiMn , AlSiMg , AlZnMg ...)

1451500



Kohleelektrode zum Fugenhobeln 5,0x305 mm

für Fugenhobler, Rundkohle, verkupfert

1451640

**Kohleelektrode zum Fugenhobeln 6,4x305 mm**

für Fugenhobler, Rundkohle, verkupfert

1451800

**Kohleelektrode zum Fugenhobeln 8,0x305 mm**

für Fugenhobler, Rundkohle, verkupfert

1451950

**Kohleelektrode zum Fugenhobeln 9,5x305 mm**

für Fugenhobler, Rundkohle, verkupfert