1451250

Hartauftragselektrode 62 RC (HB63) 2,5x350mm

Synthetische, Rutil umhüllte Hartauftragungselektrode mit hoher Ausbringung (160%). Hochleistungselektrode für Panzerungen. Beständig gegen Verschleiß durch mineralischen Abrieb bei gleichzeitiger mäßiger Stoß und Druckbeanspruchung.

1451320

Hartauftragselektrode 62 RC (HB63) 3,2x350mm

Synthetische, Rutil umhüllte Hartauftragungselektrode mit hoher Ausbringung (160%). Hochleistungselektrode für Panzerungen. Beständig gegen Verschleiß durch mineralischen Abrieb bei gleichzeitiger mäßiger Stoß und Druckbeanspruchung.

1450410

Hartauftragselektrode 62 RC (HB63) 4,0x450mm

Synthetische, Rutil umhüllte Hartauftragungselektrode mit hoher Ausbringung (160%). Hochleistungselektrode für Panzerungen. Beständig gegen Verschleiß durch mineralischen Abrieb bei gleichzeitiger mäßiger Stoß und Druckbeanspruchung.

1456250

Hartauftragungselektrode Carbodur 68T 2,5x350mm

Dick umhüllte Hochleistungselektrode mit ca.210 % Ausbringung. Das Schweißgut setzt eine Legierung ledeburitischen Gefüges ab, in welches verschiedenartige Hartphasen eingelagert sind. Sie wird da eingesetzt, wo hoher schmirgelnder Verschleiß auftritt.

1456320

Hartauftragungselektrode Carbodur 68T 3,2x350mm

Dick umhüllte Hochleistungselektrode mit ca.210 % Ausbringung. Das Schweißgut setzt eine Legierung ledeburitischen Gefüges ab, in welches verschiedenartige Hartphasen eingelagert sind. Sie wird da eingesetzt, wo hoher schmirgelnder Verschleiß auftritt.

1452320

Nutelektrode DCS 3,2x350mm

Spezialelektrode zum Ausfugen und Nuten. Geeignet für alle Metalle einschließlich rostfreiem Stahl, Gußeisen und Kupferlegierungen.

1452400

Nutelektrode DCS 4,0x450mm

Spezialelektrode zum Ausfugen und Nuten. Geeignet für alle Metalle einschließlich rostfreiem Stahl, Gußeisen und Kupferlegierungen.

OK9218250.

Gusselektrode Standard Fonte Ni 2,5x350 mm

Graphitbasisch umhüllte Elektrode aus reinem Nickel. Empfohlen für Kaltschweißungen und Reparaturschweißungen von Graugussteilen.

OK9218320.

Gusselektrode Standard Fonte Ni 3,2x350 mm

Graphitbasisch umhüllte Elektrode aus reinem Nickel. Empfohlen für Kaltschweißungen und Reparaturschweißungen von Graugussteilen.

OK9260250.

Gusselektrode Bimetall-NiFe Guss-Stahl 2,5x350 mm

Graphitbasisch umhüllte Elektrode mit Bimetall-Kerndraht, der eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt.

OK9260320.

Gusselektrode Bimetall-NiFe Guss-Stahl 3,2x350 mm

Graphitbasisch umhüllte Elektrode mit Bimetall-Kerndraht, der eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt.

OK9260400.

Gusselektrode Bimetall-NiFe Guss-Stahl 4,0x350 mm

Graphitbasisch umhüllte Elektrode mit Bimetall-Kerndraht, der eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt.

1455356

Aluminiumelektrode Al 105 AlSi5 3.2245 2,5x350 mm

Aluminiumelektrode mit 5%Si zum Schweißen von Aluminium und Aluminium Legierungen (AlSi , AlCuSiMn , AlSiMg , AlZnMg ...)

1455357

Aluminiumelektrode Al 105 AlSi5 3.2245 3,2x350 mm

Aluminiumelektrode mit 5%Si zum Schweißen von Aluminium und Aluminium Legierungen (AlSi , AlCuSiMn , AlSiMg , AlZnMg ...)

1451500

Kohleelektrode zum Fugenhobeln 5,0x305 mm

für Fugenhobler, Rundkohle,verkupfert

1451640

Kohleelektrode zum Fugenhobeln 6,4x305 mm

für Fugenhobler, Rundkohle,verkupfert

1451800

Kohleelektrode zum Fugenhobeln 8,0x305 mm

für Fugenhobler, Rundkohle,verkupfert

1451950

Kohleelektrode zum Fugenhobeln 9,5x305 mm

für Fugenhobler, Rundkohle,verkupfert